

## バイブラライン白 製品使用説明書

- 系 統 ・ 石油樹脂系溶融型路面標示用塗料
- 特 徴 ・ 高い視認性により安全性を重視した凸型リブ形状の標示用塗料です。  
 ・ 夜間又は降雨時においてリブが冠水せず、常に車のヘッドライトの再帰反射による視認性の高い白色標示線が得られます。  
 ・ 車両のタイヤがリブ上を走行すると、警告音と振動による注意喚起機能を発生します。  
 ・ 溶融型塗料であるため、長期にわたり良好な塗膜耐久性が得られます。  
 ・ 塗装後の乾燥が速く、交通開放に時間を要しません。

## □ 塗料性状

色 相	白色
外 観	白色粉体
密度 g/cm <sup>3</sup> (23°C)	2.0
引火点	情報を有していない
自然発火温度	情報を有していない
危険物表示	該当せず
有機溶剤区分	該当せず
有害物表示	該当せず

- 荷 姿 ・ ポリエチ袋（非溶袋タイプ） 20 kg入り
- 溶融時の  
注意事項 ・ 白色粉体を均一に攪拌しながら溶融してください。  
 ・ 過剰な加熱により黄変やコゲ、変質しますので下記の作業手順を厳守してください。  
 ①溶融材の溶融量は、攪拌効率を考慮して一度に大量に仕込まないこと。  
 ②溶融温度 180～200°Cで材料を溶融して下さい。  
 ③溶融温度は 200°C以上にならないよう注意してください。  
 また、長時間にわたり溶融釜に滞留しないよう管理してください。  
 ④施工終了時、溶融釜内の材料は抜き取り、次回に混入する方法にしてください。
- 作業上の  
注意事項 ・ 次のような場合は、付着不良を起こす事がありますので必要な処置をとって下さい。  
 ①路面が濡れている場合は、バーナー等で加熱乾燥させ水分を除去して下さい。  
 ②気温が 5°C以下の場合。  
 ③路面に油・泥その他の付着物がある場合は、溶剤を染み込ませたウエスで拭き取るか、ヘラ等で付着物を除去し清掃して下さい。  
 ④凍結防止剤の残存が認められる場合には、ワイヤーブラシ等を用いて十分に路面洗浄し乾燥させてください。凍結防止剤を完全に除去してください。  
 ⑤新設および塗り替え時のアスファルト路面およびコンクリート路面には、エバーラインシーラーBまたは水性エバーラインシーラーを塗装場所全体に均一に塗布してください。十分に乾燥させてから施工して下さい。標準使用量 0.15 kg/m<sup>2</sup>
- 保管上の  
注意事項 ・ 次のような場所には保管しないでください。  
 ①水濡れ、土間置き、結露の恐れがある場所  
 ②屋外または密閉庫内、高温多湿になる場所  
 ・ 品質保証上、一年を超える長期保管はしないでください。  
 ・ 溶袋の汚れ、破袋に注意してください。

- その他  
注意事項
- ・取扱い時は必要に応じて保護手袋、保護マスク、保護メガネ、前掛け等を必ず着用してください。
  - ・廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。
  - ・詳細については安全データシート（SDS）をご参照ください。