

標 準 性 能 表

平成 年 月 日

御中

日本ライナー株式会社

商品名； ニッペーブRSカラーA つや消 ベンガラ

適用規格；(一社)樹脂舗装技術協会 材料規格 TPN

試 験 項 目	材料規格 TPN	性 能	試 験 方 法
密 度 (g/cm ³)	1.05~1.55 g/cm ³	1.45	JIS K 5600-2-4 による。 (金属製比重瓶法)
加 熱 残 分 (%)	60%以上	70	JIS K 5601-1-2 による。
乾 燥 時 間 (分)	1 時間以内	15	JIS K 5665 8.13 タイヤ付着性による。 塗付量は 0.2kg/m ²
耐 摩 耗 性 (mg)	500mg 以下	180	JIS K 5665 8.18 a) による。
促 進 耐 候 性	われ、はがれ、膨れ、 白亜化がなく、 色差 (ΔE) 5 以内	合格	JIS K 5600-7-7 による。 スレート板に 0.2kg/m ² 塗布、 250 時間照射。

備考；性能数値は、実績に基づいた代表値です。
この製品は(一社)樹脂舗装技術協会 品質規格 TPNの適合認定を受領しています。
認定番号 M11007

