

# 標準性能表

平成 年 月 日

御中

日本ライナー株式会社

商品名； ニッペーブRSカラーA つや消 グリーン

適用規格；(一社)樹脂舗装技術協会 材料規格 TPN

試験項目	材料規格 TPN	性能	試験方法
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.05~1.55 g/cm <sup>3</sup>	1.45	JIS K 5600-2-4 による。 (金属製比重瓶法)
加熱残分 (%)	60%以上	70	JIS K 5601-1-2 による。
乾燥時間 (分)	1時間以内	15	JIS K 5665 8.13 タイヤ付着性による。 塗付量は 0.2kg/m <sup>2</sup>
耐摩耗性 (mg)	500mg 以下	180	JIS K 5665 8.18 a) による。
促進耐候性	われ、はがれ、膨れ、 白亜化がなく、 色差 (ΔE) 5 以内	合格	JIS K 5600-7-7 による。 スレート板に 0.2kg/m <sup>2</sup> 塗布、 250 時間照射。

備考；性能数値は、実績に基づいた代表値です。  
この製品は(一社)樹脂舗装技術協会 品質規格 TPNの適合認定を受領しています。  
認定番号 M11007

